

# S2500

## PLASTIC ADHESION PROMOTER

# SYROX™

### DESCRIZIONE

S2500 Plastic Adhesion Promoter (promotore di aderenza per materiali compositi) fa parte del sistema refinish Syrox compact. La sua funzionale formulazione è specifica per un utilizzo sulla plastica nuda, essicca molto rapidamente e può essere sopraverniciato con fondo Syrox nei processi con e senza carteggiatura.

### SYROX REFINISH SYSTEM



### LISTA PRODOTTO

- S2500 PLASTIC ADHESION PROMOTER



### CARATTERISTICHE

- Adatto per tutti i tipi di plastica usati nelle autovetture.

# SCHEDA TECNICA

## S2500


### PLASTIC ADHESION PROMOTER

# SYROX<sup>TM</sup>


#### Preparazione del prodotto - applicazione



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Per le parti esterne in plastica, condizionamento 60 minuti a 60-65°C / prima pulizia con paglietta ultrafine imbevuta di detergente per plastiche / pulizia finale con un panno bagnato di detergente per plastiche.  
Riparazione di parti esterne in plastica, carteggiate e pulite



Pronto all'uso



Non applicabile



	Ugello	Pressione di spruzzatura	
<b>Alta efficienza</b>	1.2 - 1.3	1.5 - 2 bar	pressione al calcio
<b>HVLP</b>	1.3 - 1.4	0.7 bar	pressione di atomizzazione

Consultare il manuale d'istruzioni del produttore




1 - 2 mani

con appassimento intermedio: 5 min

1 mano

appassimento finale: 10 min - 15 min



S3020-S3060 SANDING SURFACER 2K elasticizzato

Conforme alla normativa VOC

Questa preparazione non è regolamentata dalla direttiva sui VOC

# SCHEDA TECNICA


## S2500

### PLASTIC ADHESION PROMOTER

# SYROX<sup>TM</sup>

## Prodotti

S2500 PLASTIC ADHESION PROMOTER



5 - 10 µm

### Copertura teorica

95 m<sup>2</sup>/l 1 micron di spessore a secco

A causa delle diverse caratteristiche di Activator e dei diversi rapporti di miscelazione della miscela pronta all'uso, in alcune versioni di TDS, il calcolo teorico della copertura può variare.

Nota: il consumo di materiale dipende da diversi fattori, ad es. forma dell'oggetto, conformazione della superficie, metodo di applicazione, impostazione della pistola a spruzzo, pressione di ingresso, ecc.



Pulire dopo l'uso con detergente a solvente per aerografi.

## Note

- Agitare prima dell'uso
- Sgrassare AAS, ABS, PC and PVC con un corretto pulitore/sgrassatore. >Per PA, EP e PUR non usare S2500.
- Per PP e POM è richiesta la flammatura.
- Note that on plastic parts the use of S7000 FLEXIBLE ADDITIVE in S3020/S3060 SANDING SURFACER, and S5000 HS TOP CLEAR is strongly recommended.
- Il materiale deve essere a temperatura ambiente (18-25°C) prima dell'uso.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Syrox. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Syrox escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.