

# S2500

## PLASTIC ADHESION PROMOTER

# SYROX™

### DESCRIÇÃO

S2500 Plastic Adhesion Promoter faz parte do compacto sistema de repintura Syrox. A sua funcional apresentação é especialmente indicada para utilização em substratos plásticos nus. De secagem muito rápida pode ser repintado com aparelho Syrox como parte do processo lixável ou não-lixável.

### SYROX REFINISH SYSTEM



### Lista de Produtos

- S2500 PLASTIC ADHESION PROMOTER



### Características

- Indicado para todos os tipos de plásticos utilizados nos veículos de passageiros.

# Ficha Técnica

## S2500


### PLASTIC ADHESION PROMOTER

# SYROX™


#### Preparação do produto - aplicação



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Peças plásticas exteriores novas e comuns, colocá-las 60 min, a 60-65°C / numa primeira limpeza, utilizar uma tela ultra fina embebida em desengordurante para plásticos / na limpeza final, utilizar um pano humedecido com desengordurante para plásticos  
Reparações em peças plásticas exteriores comuns, desengorduradas e lixadas.



Pronto a aplicar



Não aplicável




	Bico da pistola	Pressão de aplicação	
“Compliant”	1.2 - 1.3	1.5 - 2 bar	pressão de entrada
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	pressão de atomização

consultar instruções do fabricante



1 - 2 demãos com intervalo para evaporação de solventes: 5 min  
1 demão evaporação final de solventes: 10 min - 15 min



S3020-S3060 SANDING SURFACER 2K plastificado

Conforme COV

Esta mistura está fora do âmbito da directiva COV.

# Ficha Técnica


## S2500

### PLASTIC ADHESION PROMOTER

# SYROX<sup>TM</sup>

## Produtos

S2500 PLASTIC ADHESION PROMOTER



5 - 10 µm

### Rendimento teórico

95 m<sup>2</sup>/l a 1 micron de espessura seca aplicada  
Devido às diferentes características do Activator e diferentes proporções de mistura da mistura pronta a aplicar existentes em algumas versões das FT's, o rendimento teórico pode variar.  
Nota: O consumo prático de produto depende de vários factores, p. ex. geometria do objecto, o estado da superfície, método de aplicação, ajuste da pistola de aplicação, pressão de entrada, etc.



Limpar após utilização com líquido de limpeza de pistolas solvente adequado.

## Observações

- Agitar antes de usar.
- Desengordurar AAS, ABS, PC e PVC com o desengordurante final correcto. Para PA, EP e PUR não usar S2500.
- Para PP e POM é necessário pré-tratamento com chama (flamejar).
- Notar que em peças plásticas a utilização de S7000 FLEXIBLE ADDITIVE no S3020/S3060 SANDING SURFACER, e S5000 HS TOP CLEAR é muito recomendado.
- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.

Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Syrox. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Syrox, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.