

S5200

FLEX CLEAR

SYROX™

DESCRIÇÃO

S5200 Flex Clear faz parte do compacto sistema de repintura Syrox. A sua fórmula especialmente desenvolvida promove uma baixa viscosidade, pronta a utilizar, permitindo aos utilizadores uma aplicação simples em 2 demãos com um curto tempo intermédio de evaporação. Permite ainda aos utilizadores economizar tempo e energia graças ao seu desempenho na secagem ao ar.

SYROX REFINISH SYSTEM



Lista de Produtos

- S5200 FLEX CLEAR
- S6000 HS ACTIVATOR SLOW
- S6010 HS ACTIVATOR STANDARD
- S7200 SPECIAL ADDITIVE
- S8200 FADE OUT THINNER

Características

- Fácil aplicação.
- Secagem rápida, 15 - 20 Minutos a 60 °C - Temperatura da peça.
- Fácil de polir após arrefecimento.
- Excelente endurecimento e aparência final.
- Sem necessidade do aditivo flexível S7000 nas peças plásticas.



Ficha Técnica

S5200


FLEX CLEAR



Preparação do produto - aplicação Referência



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Syrox Basecoat: Superfícies têm de estar secas / deixar evaporar de acordo com FT, antes da aplicação.
Acabamentos existentes: As superfícies têm de ser lixadas e desengorduradas antes da aplicação. Pintura original ou antiga bem lixada e desengordurada.



	Referência		Lento	
	Volume	Peso	Volume	Peso
S5200	2	100	2	100
S6000	-	-	1	52
S6010	1	52	-	-
S7200	0.15	7	0.15	7



Tempo de vida da mistura a 20°C: 1 h - 1 h 30 min



	Bico da pistola	Pressão de aplicação	
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	pressão de atomização
"Compliant"	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	pressão de entrada

consultar instruções do fabricante



2 demãos

Evaporação de solventes entre demãos e final: 2 min - 5 min



	S6010
18 - 22 °C	12 h - 16 h
60 - 65 °C	15 min - 20 min



Indicação para equipamento IV de onda curta.
50% potência: 2 min
Potência total: 8 min

Conforme COV

2004/42/IIB(d) 420: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(d)) na forma pronta a usar, é no máximo de 420 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 420 g/l.

Ficha Técnica

S5200

FLEX CLEAR



Produtos


S5200 FLEX CLEAR

S6000 HS ACTIVATOR SLOW
S6010 HS ACTIVATOR STANDARD


S7200 SPECIAL ADDITIVE

S8200 FADE OUT THINNER


Mistura produtos



Proporções de mistura com aditivos especiais estão disponíveis em Procura Cor no quadro de mistura de produtos e na FT específica.




DIN 4: 13 - 16 s a 20°C



50 - 60 µm 2 demãos

Rendimento teórico

490 - 495 m²/l a 1 micron de espessura seca aplicada
Devido às diferentes características do Activator e diferentes proporções de mistura da mistura pronta a aplicar existentes em algumas versões das FT's, o rendimento teórico pode variar.
Nota: O consumo prático de produto depende de vários factores, p. ex. geometria do objecto, o estado da superfície, método de aplicação, ajuste da pistola de aplicação, pressão de entrada, etc.



S5200 FLEX CLEAR pode ser repintado dentro de 24 horas, sem lixagem intermédia



Limpar após utilização com líquido de limpeza de pistolas solvente adequado.

Observações

- A utilização de um sistema flexível para plásticos rígidos e semi-rígidos não é necessário.
- Temperatura de armazenamento recomendada de 5°C a 35°C.
- Devido à nova tecnologia, é recomendado um novo aditivo de disfarces para vernizes S8200 Diluente de Disfarces.

Ficha Técnica

S5200

FLEX CLEAR



Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Syrox. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Syrox, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.