

S2000

1K WASHPRIMER LIGHTGREY

SYROX™

DESCRIZIONE

S2000 1K Wash Primer è un primer acido che fa parte del sistema refinish Syrox compact. E' specificatamente formulato per l'utilizzo su lamiera e conferisce ottima protezione alla corrosione.

SYROX REFINISH SYSTEM



LISTA PRODOTTO

- S2000 1K WASHPRIMER LIGHTGREY
- S8000 THINNER



CARATTERISTICHE

- Idoneo per l'impiego con i fondi da carteggiatura Syrox S3020 e S3060.
- Eccellente adesione.
- Esente da cromato di zinco.
- Eccellente protezione alla corrosione.

SCHEDA TECNICA

S2000


1K WASHPRIMER LIGHTGREY

SYROX™

Preparazione del prodotto - applicazione STANDARD



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Acciaio, acciaio zincato e alluminio morbido, carteggiato e pulito.
Primer di fabbrica, leggermente carteggiato.
Verniciature vecchie o originali (ad eccezione per le vernici termoplastiche) carteggiate bene.
Superfici trattate con S1000 UNIVERSAL PUTTY e successivamente carteggiate.



Standard		
	Volume	Peso
S2000	2	100
S8000	1	39



Pot life a 20°C: 0 min



	Ugello	Pressione di spruzzatura	
Conforme	1.3 - 1.5	1.5 - 2 bar	pressione al calcio
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	pressione di atomizzazione

Consultare il manuale d'istruzioni del produttore



1 mano

appassimento finale: 10 min - 15 min a 20°C



DRYING	
20 °C	10 min - 15 min



Linee guida per attrezzature IR ad onde corte.
Metà potenza: 5 min



S3110, S3140 & S3170 Sanding Surfacer Plus

Conforme alla normativa VOC

2004/42/IB(c)(780) 760: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(c)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 780 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 760g/l.

SCHEDA TECNICA

S2000

1K WASHPRIMER LIGHTGREY




Prodotti


S2000 1K WASHPRIMER LIGHTGREY

S8000 THINNER

Preparazione del prodotto



I rapporti di miscela con additivi speciali sono disponibili nella tabella della preparazione del prodotto in Ricerca Colore e nella scheda tecnica.



DIN 4: 18 - 20 sec a 20°C



15 µm per mano

Copertura teorica

130 m²/l 1 micron di spessore a secco

A causa delle diverse caratteristiche di Activator e dei diversi rapporti di miscelazione della miscela pronta all'uso, in alcune versioni di TDS, il calcolo teorico della copertura può variare.

Nota: il consumo di materiale dipende da diversi fattori, ad es. forma dell'oggetto, conformazione della superficie, metodo di applicazione, impostazione della pistola a spruzzo, pressione di ingresso, ecc.



Pulire dopo l'uso con detergente a solvente per aerografi.

Note

- Usare solo contenitori in plastica o verniciati internamente.
- La carteggiatura a secco è permessa solo per una leggera carteggiatura.
- Non sopravverniciare con prodotti poliestere, epossidici o all'acqua.
- Il materiale deve essere a temperatura ambiente (18-25°C) prima dell'uso.
- Non usare su verniciature termoplastiche.
- Miscelare accuratamente a mano prima di posizionare la lattina sulla miscelatrice.

SCHEDA TECNICA

S2000

1K WASHPRIMER LIGHTGREY



Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Syrox. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Syrox escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.