S1000

UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

BESCHRIJVING

De S1000 Universal Polyester Putty is een no-nonsense plamuur die behoort tot het compacte Syrox laksysteem. Deze heeft een goede hechting op de meest voorkomende ondergronden van voertuigen.

SYROX REFINISH SYSTEM



PRODUCTENLIJST

- S1000 UNIVERSAL POLYESTER PUTTY
- BPO Hardener Paste Red



EIGENSCHAPPEN


- Vlotte toepassing; zorgt voor een vlakke ondergrond.
- Gemakkelijk te schuren.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD
S1000
UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

Product voorbereiding - verwerking STANDAARD



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Blank staal geschuurd en gereinigd
Gegalvaniseerde stalen panelen of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd
Oud of origineel lakwerk.
OEM primer (E-coat), geschuurd en gereinigd
Glasvezel versterkte polyester ondergronden, vrij van lossingsmiddelen, geschuurd en gereinigd
Vóór verdere behandeling, nogmaals reinigen met SYROX S9001 Reiniger.



	Hoge temperatuur		Standaard	
	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
S1000	100 %	100	100 %	100
BPO RED	1 %	1	2 %	3



bij 20°C met 2% BPO HARDENER RED: 5 min - 6 min



Breng onmiddellijk na het mengen een gladde laag aan, waarbij u luchtinsluiting vermijdt.



	BPO RED
20 °C	15 min - 20 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 2 - 3 min



Grof schuren P80 - P120
Eind schuren P180 - P240



Primer
2K S3020-S3060 SANDING SURFACER

VOC-Conform

2004/42/IIB(b)(250) 150: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(b)) in gebruiksklare vorm is maximum 250 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 150 g/l.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD
S1000
UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

Producten

S1000 UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

BPO Hardener Paste Red

Opmerkingen

- Niet meer verharder toevoegen dan aanbevolen om doorbloeding en randaftekening te vermijden
- Niet aanbrengen op 1K primer, hechtingsprimer of thermoplastische acryllakken.
- Niet nat schuren.
- Reactietemperatuur moet minstens +5°C zijn.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Syrox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Syrox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigendommen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.