

S5000

HS TOP CLEAR

SYROXTM

BESCHRIJVING

De S5000 HS Top Clear maakt deel uit van het compacte Syrox laksysteem. De formule met een hoog gehalte aan vaste stoffen, zorgt voor een mooie afwerking. En ze biedt de hersteller de nodige flexibiliteit: het product kan worden toegepast in twee volledige laklagen met een flash-off tussen beide, of voor een snellere toepassing: in een halve laag en nadien een volledige laag.

SYROX REFINISH SYSTEM



PRODUCTENLIJST

- S5000 HS TOP CLEAR
- S6000 HS ACTIVATOR SLOW
- S6010 HS ACTIVATOR STANDARD
- S6020 HS ACTIVATOR FAST
- S6030 HS ACTIVATOR VERY FAST
- S8100 BLENDING THINNER

EIGENSCHAPPEN

- 2:1 mengverhouding.
- Geen verdunner of additieven nodig.
- VOC bedraagt minder dan 420g/l.
- Goede verticale stabiliteit.



Product voorbereiding - verwerking STANDAARD



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Syrox Basislak: Het oppervlak moet droog zijn / uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie
Bestaande lakken: Surfaces moeten geschuurd en voorgereinigd worden voor de applicatie



	Standaard		Snel		Lang		Very fast	
	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
S5000	2	100	2	100	2	100	2	100
S6000	-	-	-	-	1	51	-	-
S6010	1	51	-	-	-	-	-	-
S6020	-	-	1	51	-	-	-	-
S6030	-	-	-	-	-	-	1	52



Houdbaarheid bij 20°C: 1 u - 2 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.4	2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



0.5 + 1
1 operatie
1ste: dun en gesloten
2de: normale

zonder tussentijds uitdampen
Einduitdamp tijd: 5 min - 10 min bij 20°C

of

2 lagen
1ste: dun en gesloten
2de: normale

met tussentijds uitdampen: 5 min - 10 min bij 20°C
Einduitdamp tijd: 5 min - 10 min bij 20°C



	S6000 / S6010 / S6020 / S6030
20 °C	12 u - 16 u
60 - 65 °C	25 min - 35 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 5 min
Vol vermogen: 10 - 15 min


VOC-Conform

2004/42/IIB(d)(420) 420: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(d)) in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l.

Product voorbereiding - verwerking STANDAARD



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Syrox Basislak: Het oppervlak moet droog zijn / uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie
Bestaande lakken: Surfaces moeten geschuurd en voorgereinigd worden voor de applicatie



	Standaard		Snel		Lang		Very fast	
	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
S5000	2	100	2	100	2	100	2	100
S6000	-	-	-	-	1	51	-	-
S6010	1	51	-	-	-	-	-	-
S6020	-	-	1	51	-	-	-	-
S6030	-	-	-	-	-	-	1	52



Houdbaarheid bij 20°C: 1 u - 2 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.4	2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



0.5 + 1
1 operatie
1ste: dun en gesloten
2de: normale

zonder tussentijds uitdampen
Einduitdamp tijd: 5 min - 10 min bij 20°C

of

2 lagen
1ste: dun en gesloten
2de: normale

met tussentijds uitdampen: 5 min - 10 min bij 20°C
Einduitdamp tijd: 5 min - 10 min bij 20°C



	S6000 / S6010 / S6020 / S6030
20 °C	12 u - 16 u
60 - 65 °C	25 min - 35 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 5 min
Vol vermogen: 10 - 15 min

VOC-Conform

2004/42/IIB(d)(420) 420: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(d)) in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l.

Producten

S5000 HS TOP CLEAR

S6000 HS ACTIVATOR SLOW


S6010 HS ACTIVATOR STANDARD

S6020 HS ACTIVATOR FAST


S6030 HS ACTIVATOR VERY FAST

S8100 BLENDING THINNER

Product Mix




Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Kleurzoeksysteem en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



ISO 4: 45 - 57 s bij 20°C

DIN 4: 18 - 21 s bij 20°C




50 - 60 µm

Theoretisch uitspuitvermogen

485 - 490 m²/l bij 1 micron droge laagdikte

Door verschillende Activator eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.

Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



S5000 HS TOP CLEAR kan overgespoten worden binnen 24 uur, zonder tussenschuren



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Flexibiliseren:
Voeg 10 % S7000 Flexibel Additief toe aan S5000, meng daarna 2:1 met HS Verharder.
Uitdamprijden kunnen veranderen. Voor spot repair & uitspuiten gebruik S8100 BLENDING THINNER.
- Droge laagdikte = 50 - 70µm bij het aanbrengen van 2 lagen.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Syrox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Syrox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.