

S1000

UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

SYROXTM

BESKRIVELSE

S1000 Universal polyestersparkel er en to-komponent sparkel. Den er en del av vårt kompakte Syrox lakksystem. Denne sparkel hefter godt til alle vanlige metallunderlag i bilindustrien.

SYROX REFINISH SYSTEM



PRODUKT LISTE

- S1000 UNIVERSAL POLYESTER PUTTY
- BPO Hardener Paste Red



EGENSKAPER

- Enkel påføring, gir en jevn fin overflate.
- Lett å slippe.

TEKNISK DATABLAD

S1000


UNIVERSAL POLYESTER PUTTY



Klargjøring av produkter - Påføring STANDARD



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Bart metall, slipt og rengjort
Galvanisert stål eller myk aluminium slipt og rengjort
Gammel eller original lakkoverflate
Originalgrunning (e-coat), slipt og rengjort
Glassfiberforsterket polyesterunderlag, uten slippmidler, slipt og rengjort.
Før videre overflatebehandling, rengjør på nytt med SYROX S-9001 Cleaner.



	Høy temperatur		Standard	
	Volum	Vekt	Volum	Vekt
S1000	100 %	100	100 %	100
BPO RED	1 %	1	2 %	3



ved 20°C med 2% BPO HARDENER RED: 5 min - 6 min



Legg på en glatt film straks etter blanding. Unngå luftbobler.



BPO RED	
20 °C	15 min - 20 min



Anbefalt for kortbølge IR utstyr.
Halv styrke : 2 - 3 min



Grovslipes med P80 - P120
Slipes til slutt med P180 - P240



Grunning
2K S3020-S3060 SANDING SURFACER

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(b)(250) 150: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(b)) ferdig til bruk er maks. 250 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 150 gr./litr

TEKNISK DATABLAD

S1000

UNIVERSAL POLYESTER PUTTY



Produkter

S1000 UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

BPO Hardener Paste Red

Anmerkninger

- Ikke tilsett mer herder enn anbefalt for å unngå "blødning" og flekkmarkering.
- Må ikke legges over 1K-primer, syregrunning eller overflater av termoplastisk akryl.
- Må ikke vannslipes.
- Reaksjonstemperatur må være minst +5°C.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Syrox produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Syrox produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjon om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.