

S2000

1K WASHPRIMER LIGHTGREY

SYROXTM

BESKRIVELSE

S2000 1K Wash Primer er en 1K PVB syregrunning. Den er en del av vårt kompakte Syrox lakkssystem. Den er spesielt utviklet til påføring direkte over bart metall, den gir god korrosjonsbeskyttelse.

SYROX REFINISH SYSTEM



PRODUKT LISTE

- S2000 1K WASHPRIMER LIGHTGREY
- S8000 THINNER



EGENSKAPER

- Egnet for bruk under SYROX S3020 og S3060 Slipefyller.
- Gir utmerket vedheft.
- Sinkkromatfri.
- Korrosjonsbeskyttelse.

TEKNISK DATABLAD

S2000


1K WASHPRIMER LIGHTGREY



Klargjøring av produkter - Påføring STANDARD



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Stål, galvanisert stål og myk aluminium, slipt og rengjort.
Fabrikkgrunning, lett slipt.
Gammel lakk eller originallakk (unntatt thermoplastic lakk) godt slipt.
Underlag behandlet med S1000 UNIVERSAL SPARKEK og deretter sliping.



Standard		
	Volum	Vekt
S2000	2	100
S8000	1	39



Brukstid ved 20°C: 0 min



Sprøytedyse		Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.3 - 1.5	1.5 - 2 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	Forstøvningstrykk

Se produsentens instruksjoner



1 strøk

siste avluftning: 10 min - 15 min ved 20°C



DRYING	
20 °C	10 min - 15 min



Anbefalt for kortbølge IR utstyr.
Halv styrke : 5 min



S3110, S3140 & S3170 Sanding Surfacers Plus

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(c)(780) 760: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(c)) ferdig til bruk er maks. 780 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 760 gr./litr

TEKNISK DATABLAD

S2000

1K WASHPRIMER LIGHTGREY




Produkter


S2000 1K WASHPRIMER LIGHTGREY

S8000 THINNER

Produktblanding



Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Fargesøk og i hvert enkelt TDS.



DIN 4: 18 - 20 s ved 20°C



15 µm per strøk

Teoretisk dekk- evne

130 m²/l ved 1 µm tørrfilmtykkelse

Grunnet forskjellig Activator karakteristik og forskjellige blandeforhold ved klar til bruk i våre TDS versjoner, vil teoretisk dekkevne kalkulasjon kunne variere.

Viktig: Praktisk materialforbruk avhenger av flere faktorer, f.eks. objektets geometri, underlagsformasjon, påføringsmetode, sprøytetipstørrelse, innstilling, sprøytetrykk osv.



Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengøringsmiddel

Anmerkninger

- Bruk kun plastbokser eller metallemballasje med innvendig belegg.
- Kun tillatt med tørrsliping for lett nedmatting.
- Må ikke overlakkes med polyesterprodukter, epoxy eller vannfortynnbare produkter.
- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Ikke egnet for påføring på termoplastiske underlag.
- Bland godt for hånd før boksen settes i miksemaskin.

TEKNISK DATABLAD

S2000

1K WASHPRIMER LIGHTGREY



Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Syrox produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Syrox produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.