S2000A

1K WASHPRIMER LIGHTGREY

BESKRIVELSE

S2000 / S2000A 1K Wash Primer er en syregrunning som er en del av det kompakte Syrox refinish-systemet. Den er formulert spesielt for bruk på bart metall og gir veldig god korrosjonsbeskyttelse. Sprayboksen er egnet for mindre reparasjoner og gjennomslipte områder.

SYROX REFINISH SYSTEM



PRODUKT LISTE

- S2000A 1K WASHPRIMER LIGHTGREY



EGENSKAPER

- Egnet for bruk under SYROX S3020 og S3060.
- Gir utmerket vedheft.
- Sinkkromatfri.
- Korrosjonsbeskyttelse.
- Sprayboks klar til bruk.

TEKNISK DATABLAD


S2000A

1K WASHPRIMER LIGHTGREY

Klargjøring av produkter - Påføring STANDARD




Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.




Bart metall, slipt og rengjort
Galvanisert stål eller aluminium, slipt og rengjort
Overflater som er forbehandlet med 2K polyesterprodukter, deretter lett slipt
Originallakk eller gammel lakk, godt slipt og rengjort
Originalgrunning (e-coat), slipt og rengjort



Ristes før bruk. (minst 2 minutter)
Utfør en sprøytetest etter oppristing.




Ikke relevant



1 - 2 Strøk

med mellomavluftning: 5 min - 10 min
siste avluftning: 10 min - 15 min



S3110, S3140 & S3170 Sanding Surfacer Plus

VOC-tilpasset


2004/42/IIB(e)(840) 660: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(e)) ferdig til bruk er maks. 840 gr./ltr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 660 gr./ltr

TEKNISK DATABLAD

S2000A

1K WASHPRIMER LIGHTGREY

Produkter

	S2000A 1K WASHPRIMER LIGHTGREY
	10 - 20 µm
	Etter bruk, hold sprayboksen opp ned og sprøyt dysen ren.

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Påføringsavstand til underlaget skal være 15 til 25 cm.
- Grunnet et stort antall varierende metallunderlag og fabrikkprosesser, er det anbefalt å utføre en test på aktuelt underlag dette for å forsikre at forarbeidet gir en garantert optimal vedheft
- Ikke egnet for påføring på termoplastiske underlag.
- Må ikke overlakkeres med polyesterprodukter, epoxy eller vannfortynnbare produkter.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Syrox produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Syrox produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstedighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende , uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg .