

S3020 / S3060

SANDING SURFACER - LIGHT GREY / DARK GREY

SYROXTM

BESKRIVELSE

Syrox fyller S3020 lys grå, og S3060 mørk grå, en del av vårt kompakte Syrox lakksystem. Med sitt høye tørrstoffinnhold og sine gode slipeegenskaper, er denne fyller utviklet til bruk før Syrox baselakk påføres. De kan også påføres som en vått-i-vått fyller, når de tilsettes Syrox S3080 Non-Sanding Converter.

SYROX REFINISH SYSTEM



PRODUKT LISTE

- S3020 SANDING SURFACER LIGHT GREY
- S3060 SANDING SURFACER DARK GREY
- S6000 HS ACTIVATOR SLOW
- S6010 HS ACTIVATOR STANDARD
- S6020 HS ACTIVATOR FAST
- S3080 NON SANDING CONVERTER
- S8000 THINNER

EGENSKAPER

- Fleksibelt blandingsforhold for justering av materialviskositeten.
- Høy tørrfilmtykkelse grunnet sitt høye tørrstoffinnhold.
- Kan blandes sammen for å skape forskjellige gråtoner.
- God motstandsdyktighet mot sig.



TEKNISK DATABLAD

S3020 / S3060


SANDING SURFACER - LIGHT GREY / DARK GREY



Klargjøring av produkter - Påføring STANDARD SLIPING



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Stål, galvanisert stål eller myk aluminium, slipt og rengjort og påført med S2000 1K Wash Primer. Gammel lakk eller originallakk godt slipt. Originalgrunning (e-coat), fint slipt eller uslipt og grundig rengjort. OBS: Pga store variasjoner i e-grunninger på markedet, kan kvaliteten variere mye. Derfor tilrådes lett sliping av e-grunningen. Overflater som er forbehandlet med 2K polyesterprodukter, deretter lett slipt Glassfiberforsterket polyesterunderlag, uten slippmidler, slipt og rengjort.



	Volum	Vekt
S3020 - S3060	4	100
S6000 S6010 S6020	1	17
S8000	0 - 10%	0 - 7



Avhenger av justeringer med aktivator og tynner: 30 min - 1 t



	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.6 - 1.9	1.5 - 2 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.6 - 1.9	0.7 bar	Forstøvningstrykk

Se produsentens instruksjoner



1 - 3 Strøk

mellom- og sluttavluftning: 5 min - 10 min ved 20°C



	S6000 / S6010 / S6020
20 °C	12 t - 16 t
60 - 65 °C	25 min - 30 min



Anbefalt for kortbølge IR utstyr.
Halv styrke : 2 min
Full styrke: 8 min



P400 - P500
P800 - P1000



SYROX VANNFORTYNNBAR BASELAKK + SYROX KLARLAKK

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(c)(540) 540: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(c)) ferdig til bruk er maks. 540 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 540 gr./litr

TEKNISK DATABLAD

S3020 / S3060

SANDING SURFACER - LIGHT GREY / DARK GREY



Klargjøring av produkter - Påføring STANDARD VÅTT-I-VÅTT



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Stål, galvanisert stål eller myk aluminium, slipt og rengjort og påført med S2000 1K Wash Primer. Gammel lakk eller originallakk godt slipt. Originalgrunning (e-coat), fint slipt eller uslipt og grundig rengjort. OBS: Pga store variasjoner i e-grunninger på markedet, kan kvaliteten variere mye. Derfor tilrådes lett sliping av e-grunningen. Overflater som er forbehandlet med 2K polyesterprodukter, deretter lett slipt. Glassfiberforsterket polyesterunderlag, uten slippmidler, slipt og rengjort.



	Volum	Vekt
S3020 - S3060	3	100
S6000	1	22
S6010		
S6020		
S3080	40%	30



Avhenger av justeringer med aktivator og tynner: 1 t - 1 t 30 min



	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.3 - 1.4	1.5 - 2 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Forstøvningstrykk

Se produsentens instruksjoner



1 strøk

siste avluftning: 30 min ved 20°C



SYROX VANNFORTYNNBAR BASELAKK + SYROX KLARLAKK

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(c)(540) 540: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(c)) ferdig til bruk er maks. 540 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 540 gr./litr

TEKNISK DATABLAD

S3020 / S3060

SANDING SURFACER - LIGHT GREY / DARK GREY



Produkter


S3020 SANDING SURFACER LIGHT GREY
S3060 SANDING SURFACER DARK GREY

S6000 HS ACTIVATOR SLOW
S6010 HS ACTIVATOR STANDARD
S6020 HS ACTIVATOR FAST


S3080 NON SANDING CONVERTER

S8000 THINNER


Produktblanding



Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Fargesøk og i hvert enkelt TDS.



DIN 4: 20 - 35 s ved 20°C



60 - 200 µm sliping
20 - 30 µm Vått-i-vått



Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengøringsmiddel

Anmerkninger

- Ved tilfelle av bruk av polyestersparkel og/eller -polyesterfyller / fyller ved en lavere IR tørkestyrke (maks. 80%), eller øke tørkeavstanden til underlaget dersom det er nødvendig.
- Alle underlagsdefekter kan bearbeides med sparkel. Etter tørking og mellomslipling isolere sparkelområder med S3020 / S3060 SANDING SURFACER.
- S6030 HS Activator VERY FAST må ikke benyttes i S3020-3060 Sanding Surfacers.
- For lufttørking anbefaler vi en minimumstemperatur på +15°C.

TEKNISK DATABLAD

S3020 / S3060

SANDING SURFACER - LIGHT GREY / DARK GREY



S7000 Flexible Additive: med i tillegg by addition of 10% Flexible Additive to the base material the paint material obtains a permanent elasticity. The mixing ratio changes accordingly. Flash-off times could be affected

	by volume:	by weight:
[S3020/S3060 + S7000]	[100 + 10] 3	[100 + 7]
S60*0	1	24
S8000	10%	8

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Syrox produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Syrox produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.