

S5000

HS TOP CLEAR

SYROXTM

BESKRIVELSE

S5000 er del av vårt kompakte Syrox lakksystem. Produktet innehar et høyt tørrstoffinnhold, her oppnåes en fin sluttfinish. Denne klarlakk har stor fleksibilitet. Den kan påføres med 2 vanlige strøk med en mellomliggende avluftingstid, eller påføres i et 1.½ strøks system for å oppnå tidsbesparelse.

SYROX REFINISH SYSTEM



PRODUKT LISTE

- S5000 HS TOP CLEAR
- S6000 HS ACTIVATOR SLOW
- S6010 HS ACTIVATOR STANDARD
- S6020 HS ACTIVATOR FAST
- S6030 HS ACTIVATOR VERY FAST
- S8100 BLENDING THINNER

EGENSKAPER

- Enkelt blandeforhold 2:1.
- Krever ingen tilsetning av tynner eller additiver.
- Løsemiddelinhold under 420 gr./litr.
- God vertikal stabilitet.



TEKNISK DATABLAD

S5000

HS TOP CLEAR



Klargjøring av produkter - Påføring STANDARD



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Syrox Baselakk: Fyller må være godt tørket / overhold oppgitt avluftningstid i henhold til de opplysninger som er gitt i teknisk informasjon før påføring.
Eksisterende finish: Fyller må slipes og rengjøres før påføring



	Standard		Fast		Lang		Meget rask	
	Volum	Vekt	Volum	Vekt	Volum	Vekt	Volum	Vekt
S5000	2	100	2	100	2	100	2	100
S6000	-	-	-	-	1	51	-	-
S6010	1	51	-	-	-	-	-	-
S6020	-	-	1	51	-	-	-	-
S6030	-	-	-	-	-	-	1	52



Brukstid ved 20°C: 1 t - 2 t



	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.3 - 1.4	2 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Forstøvningstrykk

Se produsentens instruksjoner



0.5 + 1
1 operasjon
1ste: lett og lukket
2nde: normalt

uten mellomavlufning
siste avluftning: 5 min - 10 min ved 20°C

eller

2 strøk
1 ste: lett og lukket
2 dre: normalt

med mellomavlufning: 5 min - 10 min ved 20°C
siste avluftning: 5 min - 10 min ved 20°C



S6000 / S6010 / S6020 / S6030	
20 °C	12 t - 16 t
60 - 65 °C	25 min - 35 min



Anbefalt for kortbølge IR utstyr.
Halv styrke : 5 min
Full styrke: 10 - 15 min

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(d)(420) 420: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(d)) ferdig til bruk er maks. 420 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 420 gr./litr

TEKNISK DATABLAD

S5000

HS TOP CLEAR



Klargjøring av produkter - Påføring STANDARD



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Syrox Baselakk: Fyller må være godt tørket / overhold oppgitt avluftningstid i henhold til de opplysninger som er gitt i teknisk informasjon før påføring.
Eksisterende finish: Fyller må slipes og rengjøres før påføring



	Standard		Fast		Lang		Meget rask	
	Volum	Vekt	Volum	Vekt	Volum	Vekt	Volum	Vekt
S5000	2	100	2	100	2	100	2	100
S6000	-	-	-	-	1	51	-	-
S6010	1	51	-	-	-	-	-	-
S6020	-	-	1	51	-	-	-	-
S6030	-	-	-	-	-	-	1	52



Brukstid ved 20°C: 1 t - 2 t



	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.3 - 1.4	2 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Forstøvningstrykk

Se produsentens instruksjoner



0.5 + 1
1 operasjon
1ste: lett og lukket
2nde: normalt

uten mellomavlufning
siste avluftning: 5 min - 10 min ved 20°C

eller

2 strøk
1 ste: lett og lukket
2 dre: normalt

med mellomavlufning: 5 min - 10 min ved 20°C
siste avluftning: 5 min - 10 min ved 20°C



S6000 / S6010 / S6020 / S6030	
20 °C	12 t - 16 t
60 - 65 °C	25 min - 35 min



Anbefalt for kortbølge IR utstyr.
Halv styrke : 5 min
Full styrke: 10 - 15 min

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(d)(420) 420: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(d)) ferdig til bruk er maks. 420 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 420 gr./litr

Produkter

S5000 HS TOP CLEAR

S6000 HS ACTIVATOR SLOW


S6010 HS ACTIVATOR STANDARD

S6020 HS ACTIVATOR FAST


S6030 HS ACTIVATOR VERY FAST

S8100 BLENDING THINNER

Produktblanding




Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Fargesøk og i hvert enkelt TDS.



ISO 4: 45 - 57 s ved 20°C

DIN 4: 18 - 21 s ved 20°C




50 - 60 µm

Teoretisk dekk-evne

485 - 490 m²/l ved 1 µm tørrfilmtykkelse

Grunnet forskjellig Activator karakteristikk og forskjellige blandeforhold ved klar til bruk i våre TDS versjoner, vil teoretisk dekkevne kalkulasjon kunne variere.

Viktig: Praktisk materialforbruk avhenger av flere faktorer, f.eks. objektets geometri, underlagsformasjon, påføringsmetode, sprøytetipstørrelse innstilling, sprøytetrykk osv.



S5000 HS TOP CLEAR kan overlakkeres innen 24 timer, uten mellomsliping



Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengøringsmiddel

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Husk å beregne ekstra tid for oppvarming til objekttemperatur.
- Overskuddsmateriale skal ikke helles tilbake i boksen.
- Elastifisering:
Tilsett 10 % S7000 Flexible Additive i S5000, deretter 2:1 med HS Activator.
Avluftningstiden blir berørt. Til Spot Repair & utflekking anvende S8100 BLENDING THINNER.
- DFT = 50 - 70µm ved påføring i 2 strøk.

TEKNISK DATABLAD

S5000

HS TOP CLEAR



Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Syrox produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Syrox produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.