

S5200 FLEX CLEAR

SYROX™

BESKRIVELSE

S5200 Flex Clear er en del av Syrox kompakte lakksystem. Dette produktet er utviklet med en spesiell formulering som fremmer lav klar til bruk viskositet. Dette gir bruker en enkel påføring i 2 strøk, med en kort avluftningstid mellom strøkene. I tillegg oppnår bruker både tids-, og energibesparelse, takket være produktets hurtige tørkeegenskaper.

SYROX REFINISH SYSTEM



PRODUKT LISTE

- S5200 FLEX CLEAR
- S6000 HS ACTIVATOR SLOW
- S6010 HS ACTIVATOR STANDARD
- S7200 SPECIAL ADDITIVE
- S8200 FADE OUT THINNER

EGENSKAPER


- Enkel påføring.
- Hurtig tørking, 15-20 minutter ved 60 °C objekttemperatur.
- Enkel polering umiddelbart etter nedkjøling.
- Utmerket gjennomherding, og topp sluttfinish.
- Eleastisk tilsetning S7000 er her ikke påkrevet ved plastdellakking.



Klargjøring av produkter - Påføring STANDARD



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Syrox Basecoat: Fyller må være godt tørket / overhold avluftningstid i henhold til de opplysninger som er gitt i teknisk informasjon før påføring
Eksisterende underlag: Fyller må være slipt og avfettet før påføring
Originallakk eller gammel lakk, godt slipt og rengjort



Standard			Lang	
	Volum	Vekt	Volum	Vekt
S5200	2	100	2	100
S6000	-	-	1	52
S6010	1	52	-	-
S7200	0.15	7	0.15	7



Brukstid ved 20°C: 1 t - 1 t 30 min



Sprøytedyse		Sprøytetrykk	
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	Forstøvningstrykk
Kompatibel	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Innvendig trykk

Se produsentens instruksjoner



2 Strøk

mellom- og sluttavluftning: 2 min - 5 min



S6010	
18 - 22 °C	12 t - 16 t
60 - 65 °C	15 min - 20 min



Anbefalt for kortbølge IR utstyr.
Halv styrke : 2 min
Full styrke: 8 min

VOC-tilpasset

2004/42/II(d)(420) 420: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(d)) ferdig til bruk er maks. 420 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 420 gr./litr

Produkter

S5200 FLEX CLEAR


S6000 HS ACTIVATOR SLOW

S6010 HS ACTIVATOR STANDARD


S7200 SPECIAL ADDITIVE

S8200 FADE OUT THINNER


Produktblanding



Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Fargesøk og i hvert enkelt TDS.




DIN 4: 13 - 16 s ved 20°C



50 - 60 µm 2 Strøk

Teoretisk dekk- evne

490 - 495 m²/l ved 1 µm tørrfilmtykkelse
Grunnet forskjellig Activator karakteristikk og forskjellige blandeforhold ved klar til bruk i våre TDS versjoner, vil teoretisk dekkevne kalkulasjon kunne variere.
Viktig: Praktisk materialforbruk avhenger av flere faktorer, f.eks. objektets geometri, underlagsformasjon, påføringsmetode, sprøytepipett innstilling, sprøytestrykk osv.



S5200 FLEX CLEAR kan overlakkeres innen 24 timer, uten mellomsliping



Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengøringsmiddel

Anmerkninger

- Bruken av et fleksibelt system til myk og halvmyk plasttype er ikke nødvendig.
- Anbefalt lagringstemperatur +5°C til +35°C.
- Grunnet ny teknologi anbefales bruk av en ny clear coat blending-additive S8200 FADE OUT THINNER.

TEKNISK DATABLAD

S5200

FLEX CLEAR



Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Syrox produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Syrox produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.