S7100
MATTING ADDITIVE

BESKRIVELSE

S7100 Matting Additive kan anvendes i S5000 HS Top Clear.

SYROX REFINISH SYSTEM



PRODUKT LISTE

- S7100 MATTING ADDITIVE
- S5000 HS TOP CLEAR
- S6000 HS ACTIVATOR SLOW
- S6010 HS ACTIVATOR STANDARD
- S6020 HS ACTIVATOR FAST



EGENSKAPER


- Ved reparasjon av matt og semi-matt finish.
- Til bruk i motorrom og kun til påmonterte deler.
- Kan anvendes i SYROX S5000 HS TOP CLEAR.

TEKNISK DATABLAD
S7100
MATTING ADDITIVE


Klargjøring av produkter - Påføring STANDARD



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Underlaget skal behandles i følge våre anbefalinger som er gitt i TDS i oppgitte mengder.



Klarlakk	Aktivator	Volum	
S5000	S6000 / S6010 / S6020	3	1

Anbefalt blandeforhold til::
- S5000 HS TOP CLEAR

Alle blandeforhold etter vekt er: Klarlakk / Tilsetning

MATT
Etter vekt (g): 270 / 730

SEMI-MATT
Etter vekt (g): 330 / 670

SATIN GLANS
By weight (g): 380 / 620

Alle Syrox Activators unntatt S6030



Referer til original TDS og valgt kvalitet.



Om valg av tørkemetode, se egen side

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(e)(840) 600: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(e)) ferdig til bruk er maks. 840 gr./ltr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 600 gr./ltr

TEKNISK DATABLAD
S7100
MATTING ADDITIVE


Produkter

S7100 MATTING ADDITIVE

S5000 HS TOP CLEAR

S6000 HS ACTIVATOR SLOW
S6010 HS ACTIVATOR STANDARD
S6020 HS ACTIVATOR FAST


Produktblanding



Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Fargesøk og i hvert enkelt TDS.



* 15 min tørking i ovn er påkrevet
* 15 min tørking i ovn er påkrevet
Refererer til original TDS og valgt kvalitet.



S7100 MATTING ADDITIVE kan overlakkeres innen 24 timer, med "scuff" slipepad for nedmattering



Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengøringsmiddel

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Matteringsgrad avhenger av påføring. Et vått strøk gir høyere glans enn et lett strøk.
- Det er helt nødvendig å røre godt opp S7100 Matting Additive før tilsetning i S5000. Sørg for at alle komponentene klar til bruk er godt opprørt før påføring.
- Bruk av forskjellige typer aktivator, påføringsmetoder, tørkeforhold og filmtykkelse vil kunne lede til forskjelligoppnådde glansnivåer (opp til 20%).
- S7100 Matting Additive trenger normal tørketid.
- S7100 MATTING ADDITIVE / S5000 HS TOP CLEAR blanding som skal påføres over Syrox Basecoat, eller godt slipt og rengjort eksisterende underlag.
- I henhold til original TDS til valgt system.

TEKNISK DATABLAD
S7100
MATTING ADDITIVE

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Syrox produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Syrox produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstedighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende , uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg .