

# S2000

## 1K WASHPRIMER LIGHTGREY

# SYROX™

### DESCRIÇÃO

O S2000 1K Wash Primer é um wash primer de catálise ácida incluído no compacto sistema de repintura Syrox. Foi desenvolvido especificamente para utilização direto à chapa e proporciona muito boa protecção anti-corrosiva.

### SYROX REFINISH SYSTEM



### Lista de Produtos

- S2000 1K WASHPRIMER LIGHTGREY
- S8000 THINNER



### Características

- Indicado para utilização sob os aparelhos lixáveis Syrox S3020 e S3060.
- Proporciona uma excelente aderência.
- Sem cromato de zinco.
- Protecção anti-corrosão.

# Ficha Técnica

## S2000

### 1K WASHPRIMER LIGHTGREY



#### Preparação do produto - aplicação Referência



É altamente recomendado o uso de equipamentos de proteção individual adequados durante a aplicação para evitar a irritação cutânea e ocular.



Aço, aço galvanizado e alumínio "macio", lixados e desengordurados.  
Primário de origem, ligeiramente lixado.  
Pintura de origem ou antiga (excepto pintura termoplástica) bem lixada.  
Superfícies tratadas com S1000 UNIVERSAL PUTTY e em seguida lixadas.



Referência		
	Volume	Peso
<b>S2000</b>	2	100
<b>S8000</b>	1	39



Tempo de vida da mistura a 20°C: 0 min



	Bico da pistola	Pressão de aplicação	
<b>"Compliant"</b>	1.3 - 1.5	1.5 - 2 bar	pressão de entrada
<b>HVLP</b>	1.3 - 1.5	0.7 bar	pressão de atomização

consultar instruções do fabricante



1 demão

evaporação final de solventes: 10 min - 15 min a 20°C



DRYING	
<b>20 °C</b>	10 min - 15 min



Indicação para equipamento IV de onda curta.  
50% potência: 5 min



S3110, S3140 & S3170 Aparelho Lixável Plus

Conforme COV

2004/42/IIB(c)(780) 760: O valor limite imposto pela UE para este produto (categoria de produto: IIB(c)) na forma pronta a usar, é no máximo de 780 g/l de COV. O conteúdo de COV para este produto pronto a usar é no máximo de 760 g/l.

# Ficha Técnica

## S2000

### 1K WASHPRIMER LIGHTGREY




## Produtos


S2000 1K WASHPRIMER LIGHTGREY

S8000 THINNER

## Mistura produtos



Proporções de mistura com aditivos especiais estão disponíveis em Procura Cor no quadro de mistura de produtos e na FT específica.



DIN 4: 18 - 20 s a 20°C



15 µm por demão

### Rendimento teórico

130 m<sup>2</sup>/l a 1 micron de espessura seca aplicada  
Devido às diferentes características do Activator e diferentes proporções de mistura da mistura pronta a aplicar existentes em algumas versões das FT's, o rendimento teórico pode variar.  
Nota: O consumo prático de produto depende de vários factores, p. ex. geometria do objecto, o estado da superfície, método de aplicação, ajuste da pistola de aplicação, pressão de entrada, etc.



Limpar após utilização com líquido de limpeza de pistolas solvente adequado.

## Observações

- Utilizar apenas embalagens plásticas ou metálicas com o interior revestido.
- A lixagem a seco apenas é permitida para lixagens muito finas.
- Não repintar com produtos poliéster, epoxi ou base aquosa.
- O produto deve estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de ser utilizado.
- Não adequado para aplicação sobre acabamentos termoplásticos.
- Homogeneizar manualmente e muito bem antes de colocar a embalagem na máquina de agitação.

# Ficha Técnica

## S2000

### 1K WASHPRIMER LIGHTGREY



Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da gama de produtos da Syrox. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à gama de produtos da Syrox, salvo expressamente indicado em contrário.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.