

S5200

FLEX CLEAR

SYROX™

BESKRIVNING

S5200 Flex Clear är en del av Syrox kompakta lacksystem. Den specialutvecklade utformningen ger låg viskositet som är klar för användning vilket ger användarna enkel applicering i två sprutvarv med kort mellanavlutning. Dessutom kan användare spara tid och energi tack vare snabba torkningsresultat.

SYROX REFINISH SYSTEM



PRODUKTLISTA

- S5200 FLEX CLEAR
- S6000 HS ACTIVATOR SLOW
- S6010 HS ACTIVATOR STANDARD
- S7200 SPECIAL ADDITIVE
- S8200 FADE OUT THINNER

FAKTA

- Enkel applicering.
- Snabbtorkande, 15–20 minuter vid 60 °C objektstemperatur.
- Enkel polering efter att ytan har svalnat.
- Utmärkt genomhärdning och slutresultat.
- Ingen flexibel S7000-tillsats behövs för plastdetaljer.



TEKNISKT DATABLAD

S5200


FLEX CLEAR



Förbehandling - applicering STANDARD



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Syrox Basecoat: Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.
Existerande underlag: Underlagen måste slipas och rengöras innan applicering.
Gammal eller originallack välslipad och rengjord



	Standard		Långsam	
	Volym	Vikt	Volym	Vikt
S5200	2	100	2	100
S6000	-	-	1	52
S6010	1	52	-	-
S7200	0.15	7	0.15	7



Pot life vid 20°C : 1 tim - 1 tim 30 min



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	sönderfördelningstryck
VOC-godkänd	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	spruttryck

Se tillverkarens anvisningar!



2 sprutvarv

Mellanavlufning och slutavlufning: 2 min - 5 min



S6010	
18 - 22 °C	12 tim - 16 tim
60 - 65 °C	15 min - 20 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.
Halv effekt: 2 min
Full effekt: 8 min

VOC anpassad

2004/42/IIB(d)(420) 420: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(d)) i klar-att-använda-form är max. 420 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 420 g/l

Produkter

S5200 FLEX CLEAR


S6000 HS ACTIVATOR SLOW

S6010 HS ACTIVATOR STANDARD


S7200 SPECIAL ADDITIVE

S8200 FADE OUT THINNER


Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Kulörsökning och i specifik TDS.



DIN 4: 13 - 16 s vid 20°C




50 - 60 µm 2 sprutvarv

Teoretisk täckförfåga

490 - 495 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek

På grund av olika Activator egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.

Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



S5200 FLEX CLEAR kan överlackeras inom 24 timmar, utan mellanslipning.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Användning av ett flexibelt system för hårda och halvhårda typer av plastunderlag är inte nödvändigt.
- Rekommenderad lagringstemperatur vid 5°C till 35°C.
- Pga ny teknologi så rekommenderas en ny clear coat blending additive, S8200 FADE OUT THINNER.

TEKNISKT DATABLAD

S5200

FLEX CLEAR



Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Syrox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Syrox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.