

S7100

MATTING ADDITIVE

SYROXTM

BESKRIVNING

S7100 Matting Additive kan användas i S5000 HS Top Clear.

SYROX REFINISH SYSTEM



PRODUKTLISTA

- S7100 MATTING ADDITIVE
- S5000 HS TOP CLEAR
- S6000 HS ACTIVATOR SLOW
- S6010 HS ACTIVATOR STANDARD
- S6020 HS ACTIVATOR FAST

FAKTA


- För reparation av matta och halvmatta ytor.
- Endast för motorrum och påbyggnadsdelar.
- Kan användas i SYROX S5000 HS Top Clear.




Förbehandling - applicering STANDARD



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Ytorna måste vara förberedda enligt rekommendationer i TDS för den utvalda produkten.



Klarlack	Aktivator	Volym	
S5000	S6000 / S6010 / S6020	3	1

Rekommenderade blandningsförhållanden för:
- S5000 HS TOP CLEAR

Alla blandningar efter vikt är: Clear / Additive

MATT
Vikt (g): 270 / 730

SEMI-MATT
Vikt (g): 330 / 670

SATIN GLOSS
Vikt (g): 380 / 620

Alla Syrox Activators förutom S6030



Refererar till original TDS för den utvalda kvaliteten.



För torkalternativ, se detaljerad sida.

VOC anpassad

2004/42/IIB(e)(840) 600: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 600 g/l

Produkter

S7100 MATTING ADDITIVE


S5000 HS TOP CLEAR

S6000 HS ACTIVATOR SLOW

S6010 HS ACTIVATOR STANDARD

S6020 HS ACTIVATOR FAST


Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Kulörsökning och i specifik TDS.



* 15 min ugnstorkning krävs
* 15 min ugnstorkning krävs
Refererar till original TDS för vald kvalite.



S7100 MATTING ADDITIVE kan överlackeras inom 24 timmar, med lätt slipning



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Grad av matthet är beroende på applicering. Ett vått skikt ger högre glans än ett tunnare skikt.
- En noggrann omrörning av S7100 Matting Additive är nödvändig innan blandning med S5000. Säkerställ att alla komponenter rörs ihop vid färdigblandning.
- Glansnivåerna kan variera (upp till 20%) beroende på vilken appliceringsmetod, torkmetod, filmtjocklek och activator som används.
- S7100 Matting Additive förlänger den normala torktiden.
- S7100 MATTING ADDITIVE / S5000 HS TOP CLEAR blandningen ska appliceras på Syrox Basecoat eller noggrant slipade och rengjorda existerande underlag.
- Se ursprungligt TDS för det valda systemet.

TEKNISKT DATABLAD

S7100

MATTING ADDITIVE



Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Syrox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Syrox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.